

Mondéco Earth (7 mm)



Beskrivning

Mondéco Earth är en fogfri epoxibaserad terrazzobeläggning

Filler: Granit och flinta

Användningsområde

Mondécobeläggningarna är lämpliga för flygplatser, järnvägsstationer, gallerior, hotell, restauranger och i miljöer där design, kemikalieresistens och slitstyrka är av vikt.


Fördelar

- Estetiskt tilltalande – ger en stilfull och attraktiv arbetsmiljö
- Fogfri yta
- Bra kemikalieresistens
- Lätt att städa och underhålla
- Slitstark yta
- 25 års garanti - vid rätt underhåll


Projektreferenser

Henry Moore Art Gallery – Leeds, UK; Planet Hollywood, Cannes, France; Karen Millen, Sweden; Euro Disney; Hanley market; BT Oswestry; Café Grand Prix, London; Sharjah Mega Mall, UAE


Standardfärgkarta




Blueberry




Coconut




Tangerine




Pomegranate




Kiwi



Peach




Almond



Chili Pepper

Färgerna kan avvika något från verkligheten. För att få ett rättvisande kulörprov eller vid önskemål om specialfärg, kontakta vår kundservice.

Systemuppbyggnad



Beskrivningstext

Produkt: Mondéco Earth
Yta: Halvblank
Tjocklek: 7 mm
Färg: till exempel Blueberry
Förarbete och applicering enligt leverantörens anvisningar
Tillverkare: Flowcrete UK Ltd, UK
Distributör: Flowcrete Sweden AB, Sverige
Tel: 0435-40 01 10

Installationservice

Arbetet skall utföras av auktoriserad Flowcrete-entreprenör och med dokumenterad kvalitetssäkring. Få mer information om våra auktoriserade entreprenörer genom att ringa kundservice eller genom vår hemsida www.flowcrete.com

Produkter ingående i systemet

Primer: Peran LVS åtgång 0.3 kg/m²
Hydraseal DPM åtgång 0.5 kg/m²
Beläggning: Mondéco Earth (genomsnittsdensitet 2.1 kg/l) åtgång 18.9 kg/m²
(Appliceringstjocklek 9 mm, slipas ned till 7 mm).
Portätning: Mondéco pigmenterad Grout 0.1 kg/m²
Topplack: Flowseal LS åtgång 0.2 kg/m²

Halkskyddet i denna typ av golvmaterial kan ändras markant beroende på installationssätt, verksamhet i lokalen, olämpligt underhåll eller lång tids användning. Kontakta Flowcrete Sweden AB vid val av halkskydd samt när det önskas ett ökat halkskydd för ytor under våta betingelser.

Detaljerade appliceringsanvisningar kan fås på begäran.

Golvet i fokus

Flowcretegruppen är världsledande inom industriella och kommersiella golv. Tillgängliga system: värmegolv, golvspackel, fuktmembran, dekorativa golv, fogfritt terrazzo, vattentätningar av parkeringshus och rostskyddssystem - för att nämna några få.

Vårt mål är att tillfredsställa era golvönskemål.

Golvdesignservice

Företagsspecifika färger och design kan fås mot specialorder.

Miljöinformation

Slutprodukten bedöms inte utgöra någon fara ur hälso- eller miljösynpunkt. Systemets höga slitstyrka och fogfria yta minskar behovet av reparationer, underhåll och städning.

Hälso- och miljöfrågor är kontrollerade vid tillverkning och applicering av produkterna av Flowcreteanställda samt utbildade och erfarna entreprenörer.

Krav på underlaget

Betong eller spackel skall ha en hållfasthet på minst 25 N/mm² och skall vara fri från cementslud, damm eller and-ra föroreningar. Max tillåten relativ fuktighet i underlaget är 93% samt ingen tillskjutande fukt eller grundvattentryck får förekomma. Om inget fuktmembran är applicerat kan Hydraseal DPM appliceras ihop med Mondécosystemet.

Notera att

Flowcretes produkter levereras och säljs med en garanti mot material- och tillverkningsfel, som kan fås mot begäran.

Flowcrete Sweden AB
SE-284 80 Perstorp, Sweden
Tel: +46 435 40 01 10
Fax: +46 435 314 98
Email: sweden@flowcrete.com
Flowcrete Sweden AB is an RPM Company

Teknisk information

Värdena som följer är typiska egenskaper testade i laboratorium vid 20°C och 50% relativ fuktighet.

Brandgodkännande	BS476: Part 7 Flamspridning: klass 2
Halksäkerhet	Torr >40 liten halkrisk (i enlighet med riktlinjer från HSE och UKSRG) Metod beskriven i BS 7976-2 (typiska mätvärden när 4-S gummi används) HSE= Health and Safety Executive, UKSRG= United Kingdom Slip Resistance Group.
Slagtålighet	BS8204 Part1 Cat: A (<0.5mm)
Temperaturresistens	Tolererar och klarar temperaturer upp till 60°C
Vattentätthet	Nil – Karsten test (vattentät)
Kemikalieresistens	Se www.flowcrete.com
Slitstyrka	BS8204-2 Class AR2 - Medelstyrka Industriell och kommersiell
Tryckhållfasthet	>55 N/mm ² (BS6319)
Böjhållfasthet	25 N/mm ² (BS6319)
Draghållfasthet	13 N/mm ² (BS6319)
Vidhäftning	Större än kohesionsstyrkan av 25 N/mm ² betong >1.5 MPa

Härdningstid

	10°C	20°C	30°C
Lätt trafik	24 h	16 h	10 h
Full trafik	72 h	48 h	36 h
Fullständigt uthärdad	12 dag	7 dag	7 dag

Rengöring och underhåll

Rengör regelbundet med en skurmaskin tillsammans med ett mildt alkaliskt rengöringsmedel. Se Flowcretes skötsel- och underhållsanvisningar.

Ytterligare information

För att försäkra dig om att du specificerar det, för projektet, bästa möjliga golv vänligen konsultera vår tekniskserviceavdelning eller registrera ditt intresse att specificera ett av marknadens mest hållbara golv via vår hemsida www.flowcrete.com

Observera att detta systemdatablad kan innehålla inaktuell information. Det är alltid informationen på systemdatabladet som finns inlagda på vår hemsida www.flowcrete.se som gäller.

www.flowcrete.com