

Peran CHD (1,5-2,5 mm)



Beskrivning

Peran CHD är en flexibel självnivellerande alifatisk tvåkomponent polyuretanbeläggning. Peran CHD appliceras i 1,5-2,5 mm tjocklek och ger en slät yta.

Användningsområde

Peran CHD ger ett modernt intryck och är anpassad för ytor som kräver ökad slitstyrka, till exempel där rullande trafik förekommer. Idealisk golvbeläggning för butiker, kontor, korridorer, restauranger, sjukhus och skolor.


Fördelar

- Fogfri yta
- UV resistent
- Självutjämnande
- Slitstark
- God kemikaliebeständighet
- Lösningsmedelsfri
- Flexibel


Referenser

Fås på begäran.

Standardkulörer




Oyster White (närmsta RAL 1013)



Signal White (närmsta RAL 9003)




Pebble Grey (närmsta RAL 7032)



Light Grey (närmsta RAL 7035)

Systemuppbyggnad



Beskrivningstext

Produkt: Peran CHD
Yta: Matt
Tjocklek: 1,5-2,5 mm
Färg: till exempel Light Grey
Förarbete och applicering enligt leverantörens anvisningar
Tillverkare: Flowcrete Sweden AB, Sverige
Tel : 0435-40 01 10

Krav på underlaget

Betong eller spackel skall ha en hållfasthet på minst 25 N/mm² och skall vara fri från cementhud, damm eller andra föroreningar. Max tillåten relativ fuktighet i underlaget är 93% samt ingen tillskjutande fukt eller grundvattentryck får förekomma. Om inget fuktmembran är applicerat kan Hydraseal DPM appliceras ihop med Peran CHD systemet.

Produkter ingående i systemet

Primer: Hydraseal DPM Natural 0,3 kg/m²
(Poröst underlag kan kräva två primeringar)
Beläggning: Peran LXP UV 1,95 kg/m² (för 1,5 mm)
eller Peran LXP UV 3.25 kg/m² (för 2,5 mm)
Topplack: Flowseal PU Matt (Ultra) ca 0.06 kg/m²/stryk
(ca 0,12 kg/m² totalt efter 2 stryk)

Detaljerade lägningsanvisningar kan fås på begäran.

Installationservice

Arbetet skall utföras av auktoriserad Flowcrete-entreprenör och med dokumenterad kvalitetssäkring. Få mer information om våra auktoriserade entreprenörer genom att ringa kundservice eller genom vår hemsida www.flowcrete.se

Miljöinformation

Slutprodukten bedöms inte utgöra någon fara ur hälso- eller miljösynpunkt. Systemets höga slitstyrka och fogfria yta minskar behovet av reparationer, underhåll och städning.

Hälso- och miljöfrågor är kontrollerade vid tillverkning och applicering av produkterna av Flowcrete anställda samt utbildade och erfarna entreprenörer.

Golvdesignservice

Företagsspecifika färger och design kan fås mot specialorder.

Golvet i fokus

Flowcretegruppen är världsledande inom industriella och kommersiella golv. Tillgängliga system: värmegolv, golvspackel, fuktmembran, dekorativa golv, fogfritt terrazzo, vattentätningar av parkeringshus och rostskyddssystem - för att nämna några få.

Vårt mål är att tillfredsställa era golvönskemål.

Teknisk information

Värdena som följer är typiska egenskaper testade i laboratorium vid 20°C och 50% relativ fuktighet.

| | |
|---------------------|---|
| Brandgodkännande | EN 13501-1 BFL - s1 |
| Halksäkerhet | TRRL Pendulum Slip test (4S gummi) Torr 65 Våt 27 |
| Slagtålighet | EN ISO 6272 IR20 |
| Temperaturresistens | Tolererar och klarar temperaturer upp till 40°C |
| Shore D | Ca 60 |
| Kemikalieresistens | Se kemikalieresistenslista. |
| Slitstyrka | SS-EN 13892-5 RWA 300 |
| VOC | ISO 16000-9 och CEN/TS 16516 (EN 16402). Emissionshastighet TVOC: <0,110 mg/m ² h efter 28 dygn. |
| Vidhäftning | EN 13892-8 B2.0 |

Härdningsstid (Från och med att Flowseal PU Matt (Ultra) är applicerad)

| | 10°C | 20°C | 30°C |
|-----------------------|----------|-----------|---------|
| Lätt trafik | 48 h | 24 h | 16 h |
| Full trafik | 96 h | 48 h | 48 h |
| Fullständigt uthärdad | 14 dagar | 5-7 dagar | 4 dagar |

Rengöring och underhåll

Rengör regelbundet med en skurmaskin tillsammans med ett mildt alkaliskt rengöringsmedel. Se Flowcretes skötselansvisningar.

Notera att

Flowcretes produkter levereras och säljs med en garanti mot material- och tillverkningsfel, som kan fås mot begäran.

Ytterligare information

För att försäkra dig om att du specificerar det, för projektet, bästa möjliga golv vänligen konsultera vår tekniskserviceavdelning eller registrera ditt intresse att specificera ett av marknadens mest hållbara golv via vår hemsida www.flowcrete.se